



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
 CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
 www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro
 Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
 Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



Data rev.: 08.03.2022

FISA TEHNICA

CORAL AMORSA SPECIALA ALBA

1. Descriere produs

CORAL AMORSA SPECIALA ALBA este un produs profesional, conceput ca o amorsă albă, pe bază de copolimeri acrilici și aditivi speciali.

2. Domeniul de utilizare

Se utilizează pentru amorsarea și preacoperirea suprafețelor interioare și exterioare (tencuieli, gleturi, rigips, etc.), ca strat de fond înaintea aplicării vopselelor lavabile pentru interior și exterior.

3. Caracteristici principale

- asigură o acoperire bună a substratului;
- determină reducerea consumului de vopsea;
- după folosirea amorsei speciale albe CORAL, este suficient un singur strat de lavabilă CORAL;
- reduce și egalizează absorbția la nivelul substratului;
- mărește aderența vopselei la suport;
- timp de uscare redus;
- păstrează permeabilitatea suportului.

4. Caracteristici tehnice:

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
0	1	2	3.
A	Caracteristicile produsului		
1.	Aspect	dispersie omogenă, fără depuneri sau impurități	vizual
2.	Culoare	alba	vizual
3.	Densitate la 23°C, g/cm ³	1,00 – 1,05	SR EN ISO 2811-1:2016
4.	pH	7 - 8	SR EN ISO 787-9:2019
5.	Conținut de substanțe nevolatile, %	10 ± 2	SR EN ISO 3251:2008
B	Caracteristicile peliculei		
1.	Aspect peliculă	peliculă uniformă, albă	vizual
2.	Clasă de reacție la foc	performanță nedeterminată	-



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului

Se omogenizează bine înainte de utilizare. Se aplică nediluată sau diluată cu maxim 1:1 apă potabilă.

Nota: Se aplică nediluată pentru a asigura acoperirea într-un singur strat cu vopselele lavabile CORAL.

Pregătirea suprafețelor

Aplicarea produsului pe suport se va face numai după pregătirea corespunzătoare a acestuia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității ei. Suporturile pe care se aplică vopseaua trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate și degresate.

Suprafete noi

Tencuielile minerale (gleturile de var/ciment) se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în opera și se îndepărtează efluorescența, se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se amorsează cu **Coral amorsa special alba**.

Gleturile de ipsos se usucă conform recomandării producătorului, se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se amorsează cu **Coral amorsa speciala alba**.

Suprafete vechi si/sau vopsite în prealabil

Nu se aplică pe vopsele pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă.

Se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire, regletuire sau chituire.

Zonele reparate se lasă să se usuce minim 72 de ore, apoi se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se amorsează cu **Coral amorsa speciala alba**.

Suprafețele mucegăite se spală cu **Soluția antimucegai Sticky** sau cu **Soluția Sticky Antimucegai Forte**, utilizând materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se impregnează cu 1-2 straturi din aceeași soluție.

Atentie: suprafața afectată nu se va curăța prin frecare uscată, spălare cu apă sau zugrăvire nouă, pentru a evita dispersarea sporilor de mucegai pe suprafețele alăturate.

Interval de aplicare între straturi - cca 2 ore. În cazul în care suprafața urmează a fi vopsită, produsul se aplică cu min. 24 ore înaintea aplicării vopselei.

Indiferent de natura lor suporturile trebuie tratate în 1-2 straturi cu **Coral amorsa speciala alba** nediluată sau diluată cu apă potabilă 1:1 (în funcție de gradul de absorbție al suprafeței pe care se aplică).

Stratul de amorsă este bun dacă după uscare nu devine lucios. Pentru a găsi metoda optimă de diluare în funcție de suport, se fac teste pe suprafețe mici.

Important: Înainte de aplicarea amorsei, asigurați-vă că întreaga suprafață a fost acoperită în strat uniform cu același tip de finisaj. Diferențele de textură și de absorbție dintre diferitele tipuri de gleturi denaturează aspectul final al peliculei de vopsea (dungi inestetice, pete, etc).

Mod de aplicare: se aplică uniform cu pensula, rola sau pistolul, în 1-2 straturi, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței, regula de baza fiind ca după uscare să nu se formeze pelicula (strat lucios); se vor efectua probe pe suprafețe mici; după grunduire suprafața trebuie să fie rezistentă la zgariere; dacă nu s-a obținut această caracteristică se va mai aplica un strat.

Curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare.



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



Conditii de aplicare:

- temperatura ambianta: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura suprafata: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura produs: minim 10°C, maxim 30°C;
- umiditate mediu: maxim 80%;

Uscarea: 2 ore la suprafata, 24 ore in profunzime dupa care se poate aplica stratul de finisaj
Timpul de uscare depinde de temperatura si umiditate (mediu si suport). Slaba ventilatie a incaperii si umiditatea excesiva maresc timpul de uscare.

6. Consum specific: 10-15 m² / l / strat.

Consumul poate varia in functie de conditiile de aplicare (geometria suprafetei, metoda de aplicare, conditiile de mediu, natura si pregatirea suprafetei).

7. Ambalare, depozitare, transport

Ambalare: Produsul se ambaleaza în bidoane de plastic închise etanș având capacitatea de: 1 l; 4 l; 10 l.

Depozitare si transport - Produsul se depoziteaza in ambalajele originale in spatii uscate, sigure, ferite de radiatii solare si intemperii, la temperaturi intre 5°C si 30°C Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

Risc de depreciere prin inghet.

8. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei.

9. Reglementari legale

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare

Fisa cu date de securitate a produsului disponibila la cerere.

COV limita UE g/l:cat A/h: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30

Nota: Toate aceste date au caracter general privind performantele de utilizare a produsului, de aceea se recomanda testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare.

Lucrul cu personal nespécializat, pregătirea necorespunzătoare a suprafetei, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea in alte conditii decat cele recomandate nu implica responsabilitatea producatorului.

Pentru lamuriri suplimentare va recomandam sa consultati producatorul.